

# TEGO® Rad 2700

防粘助剂

## 效果

	0	1	2	3	4	5
促进流动	■					
清爽效果	■	■	■	■	■	■
去除	■	■	■	■	■	■
基材润湿	■					
消泡效果	■	■	■	■	■	■

0=不适合...5=非常适合

### 特性

此助剂具有最强的剥离效果。特别适用于色漆配方。

### 适用性

水性	溶剂性
○	○
双组份100 %	辐射固化
○	●
清漆	含颜料的
○	●

● = 适合的 ... ○ = 不适合的

### 涂层

底漆/底色漆	面漆
○	●

● = 适合的 ... ○ = 不适合的

### 溶解性

水	乙醇
○	○
三缩丙二醇双丙烯酸酯	醋酸丁酯
○	●
松香水	
●	

● = 完全溶解, ● = 浑浊的但稳定, ○ = 不溶解的

### 推荐的添加量

以供货形式对总配方计: 0,1 - 1,0 %

### 工艺说明

- 使用前搅拌。
- 预稀释或按供应形式直接添加于涂料中均可。
- 用推荐的溶剂预稀释会便于加入和混合
- 特别适合于研磨阶段加入
- 在调漆阶段或清漆中加入需要高剪切力条件或预稀释。

### 配方建议

相容性更好的有: TEGO® Rad 2500 和 TEGO® Rad 2600

### 化学成份

有机硅丙烯酸酯, 可辐射交联

### 技术数据

#### - 外观

混浊液体 ( 储存过程中可能出现相分离, 但通过搅拌可以重新混合, 产品性能不受影响 )

#### - 活性物含量

100 %

### 食品接触适宜性

请索取详细资料

### 登记状况

TEGO® Rad 2700 产品的各个组分在下列化学品目录中都有登记:

ECL, EINECS, ENCS, IECSC, NDSL, PICCS, TSCA, NZIOC.

所有有意加入的成分, 都被列在TSCA名录上或依照40 CFR 723符合TSCA的聚合物免除标准

### 包装

25kg带盖塑料桶

### 储存稳定性

当产品在未开启的原装容器内且储存温度在+4 至+40 °C 之间时, 可以有至少12个月的储存期 ( 自生产之日起 )。产品应储存在远离阳光直射的地方。

这个信息以及所有更多的技术建议都是基于我们目前的知识和经验。然而, 它意味着没有负责性或其他我方的法律责任, 包括关于存在第三方知识产权, 特别是专利权。尤其, 在法律意义上任何暗示或明确担保和品权利的保证都不是意图或暗示得。根据技术改进或更多的发展我们保留任何变化的权利。顾客不能免除仔细检查和测试进来货物的义务。在这当中描述的产品的性能应通过只有对顾客负责的合格的专家执行的检验而得以核实。至于其他公司运用的商标或商品名称既不是推荐的, 也不是暗示不能使用类似的产品。(05/2013)

Evonik Industries AG · Goldschmidtstrasse 100 · D-45127 Essen · Tel.: +49 (0)201/173-2222 · Fax: +49 (0)201/173-1939 · www.tego.de