

# TEGO® Foamex 825

乳液型消泡剂

## 应用推荐

	0	1	2	3	4	5
刷涂施工/辊涂施工						
无气喷涂						
压缩空气喷涂						
柔版/凹版印刷						
浸涂, 流涂, 淋涂						
地坪						

0=不适合...5=非常适合

### 特性

强消泡性, 也适用于丙烯酸聚氨酯体系, 与TEGO® Foamex 810结合使用会有相当好效果。

### 适用性

水性	溶剂性
●	○
双组份100 %	辐射固化
○	○
清漆	含颜料的
●	●

● = 适合的 ... ○ = 不适合的

### 添加

研磨阶段	调漆阶段
●	●

● = 适合的 ... ○ = 不适合的

### 推荐的添加量

以供货形式对总配方计: 0,1 - 1,0 %

### 工艺说明

- 使用之前请用低剪切力搅拌
- 可在研磨阶段或调漆阶段加入
- 建议按供货形式加入。
- 消泡剂的长效性取决于体系, 应在不同配方中予以测试 ( 建议在不同温度下实验 )

### 配方建议

如需更强的消泡性, 可选择TEGO® Foamex 1488, TEGO® Foamex 855。如需更好的相容性, 可选择TEGO® Foamex 822, TEGO® Foamex 805。

### 稀释

- 水可稀释。
- 稀释液储存稳定性有限。
- 鉴于影响稳定性, 不要用有机溶剂稀释乳液。

### 化学成份

聚醚硅氧烷共聚物乳液, 含气相二氧化硅

### 技术数据

- 外观 白色, 触变性液体
- 不挥发物 ca. 26 %
- 溶剂 水

### 食品接触适宜性

请索取详细资料

### 登记状况

TEGO® Foamex 825 产品的各个组分在下列化学品目录中都有登记: AICS, DSL, ECL, EINECS, ENCS, IECSC, PICCS, TSCA.

所有有意加入的成分, 都被列在DSL ( 国内物质名录 ) 上, 或已依照NSN ( 新物质通告 ) 的规定进行了通报。

所有有意加入的成分, 都被列在TSCA名录上或依照40 CFR 723符合TSCA的聚合物免除标准

### 包装

- 30kg塑料桶
- 210kg L环塑料桶
- 1000kg储罐

### 储存稳定性

当产品在未开启的原装容器内且储存温度在+4 至+40 °C 之间时, 可以有至少12个月的储存期 ( 自生产之日起 )。

这个信息以及所有更多的技术建议都是基于我们目前的知识和经验。然而, 它意味着没有负责性或其他我方的法律责任, 包括关于存在第三方知识产权, 特别是专利权。尤其, 在法律意义上任何暗示或明确担保和权利的保证都不是意图或暗示得。根据技术改进或更多的发展我们保留任何变化的权利。顾客不能免除仔细检查和测验进来货物的义务, 在这当中描述的产品性能应通过只有对顾客负责的合格的专家执行的检验而得以核实。至于其他公司运用的商标或商品名称既不是推荐的, 也不是暗示不能使用类似的产品。

(08/2013)

Evonik Industries AG · Goldschmidtstrasse 100 · D-45127 Essen · Tel.: +49 (0)201/173-2222 · Fax: +49 (0)201/173-1939 · www.tego.de