

# TEGO® Dispers 710

颜料- 润湿分散助剂

## 效果

	0	1	2	3	4	5
对有机颜料和炭黑的降粘效果	■					
有机颜料和炭黑的着色强度和光泽	■					
对无机颜料和填料的降粘效果	■					
无机颜料和填料的着色强度和光泽	■					

0=不适合...5=非常适合

### 特性

广泛兼容性的润湿分散助剂，特别适用于有机颜料和炭黑。

### 适用性

水性	溶剂性
○	●
双组份100 %	辐射固化
●	○
直接研磨	含树脂的颜料浓缩浆
●	●
不含树脂的颜料浓缩浆	通用色浆
○	○

● = 适合的 ... ○ = 不适合的

### 溶解性

水	乙醇
○	●
三缩丙二醇双丙烯酸酯	醋酸丁酯
●	●
松香水	
○	

● = 完全溶解, ● = 浑浊的但稳定, ○ = 不溶解的

### 推荐的添加量

按供货形式计算是无机颜料量的: 5 - 40 %  
 按供货形式计算是有机颜料量的: 15 - 40 %  
 按供货形式计算是碳黑量的: 40 - 90 %  
 共研磨时的推荐用量: 0,3 - 3,0 %

### 工艺说明

分散前添加于研磨料中。

### 配方建议

- 对有机颜料和炭黑降粘效果更强的选择还有: TEGO® Dispers 671。
- 若需对无机颜料更强的降粘效果, 可选TEGO® Dispers 670
- 如需颜料浓缩浆的建议配方, 可向我们索取。

### 化学成份

碱性聚氨酯共聚物溶液

### 技术数据

- 外观 透明到轻微混浊液体
- 活性物含量 ca. 35 %
- 溶剂 醋酸丁酯 / 丙二醇甲醚醋酸酯 3 : 7

### 登记状况

TEGO® Dispers 710 产品的各个组分在下列化学品目录中都有登记:  
 DSL, ECL, EINECS, ENCS, IECSC, TSCA, NZIOC.

所有有意加入的成分, 都被列在DSL (国内物质名录) 上, 或已依照NSN (新物质通告) 的规定进行了通报。

所有有意加入的成分, 都被列在TSCA名录上或依照40 CFR 723符合TSCA的聚合物免除标准

### 包装

- 25kg铁桶
- 200kg带塞铁桶

### 储存稳定性

产品在未开启的原包装中且储存温度在-40至+40°C时, 其储存期 (从生产之日算起) 至少可达24个月。

这个信息以及所有更多的技术建议都是基于我们目前的知识和经验。然而, 它意味着没有负责性或其他我方的法律责任, 包括关于存在第三方知识产权, 特别是专利权。尤其, 在法律意义上任何暗示或明确担保和权利的保证都不是意图或暗示得。根据技术改进或更多的发展我们保留任何变化的权利。顾客不能免除仔细检查和测试进来货物的义务。在这当中描述的产品的性能应通过只有对顾客负责的合格的专家执行的检验而得以核实。至于其他公司运用的商标或商品名称既不是推荐的, 也不是暗示不能使用类似的产品。  
 (06/2013)

Evonik Industries AG · Goldschmidtstrasse 100 · D-45127 Essen · Tel.: +49 (0)201/173-2222 · Fax: +49 (0)201/173-1939 · www.tego.de